

PT Bitumen Voranstrich LF

**- Lösemittelfreier Bitumenvoranstrich -
(flüssig, bituminös, verarbeitungsfertig)**

Produktbeschreibung

PT Bitumen Voranstrich LF ist ein lösemittelfreier ungefüllter bituminöser Voranstrich, welcher als Haftvermittler, Grundierung und als Vorabdichtung eingesetzt wird. Das Material besitzt einen hohen Feststoffgehalt im Vergleich zu anderen Bitumenvoranstrichen.

Einsatzgebiete

PT Bitumen Voranstrich LF wird eingesetzt als Haftvermittler, Voranstrich und als Vorabdichtung für nahezu alle darauf aufzubringenden Beschichtungen auf Bitumenbasis. Nur im Außenbereich einsetzen.

Produktvorteile

- **1-komponentig**
- **Kein vorheriges Anmischen**
- **Streich-, roll- und spritzbar**
- **Lösungsmittelfrei und umweltschonend**
- **Hoher Feststoffgehalt**
- **Vorabdichtung**
- **Nicht reemulgierbar**
- **Dünnflüssig**
- **Rissüberbrückend**
- **Gutes Haftvermögen**
- **Schnellabbindend**
- **Staubbindend**
- **Resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zemente u.a.**
- **„Made in Germany“**

Technische Daten

Basis	: Bitumen, Additive, Lösungsmittelfrei
Farbe	: schwarz
Verarbeitungstemperatur	: + 5°C bis + 30°C
Konsistenz	: flüssig
Dichte	: ca. 1,0 kg/l
Durchhärtungszeit	: ca. 1 Stunde, abhängig von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund

Verbrauch : ca. 0,1 – 0,2 l/m² in Abhängigkeit vom geforderten Schutz

Alle Angaben sind Laborwerte.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Sicherheitsdatenblättern und den Gebindeetiketten sind zu beachten. GISCODE: BBP10

Lieferform

10 l Kanister

Artikel-Nr. 10110011

Lagerfähigkeit

12 Monate (kühl, frostfrei und trocken, bei + 5°C bis + 25°C im Originalgebinde).

Anwendung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken oder feucht, frostfrei, tragfähig, eben, saugend, fest und sauber sein. Lose Bestandteile, Trennmittel, Schalöl, Fett und andere haftungsvermindernde Trennschichten sind vor der Anwendung von PT Bitumen Voranstrich LF zu entfernen. Schadhafte Stellen, Risse und Löcher sind vorher mit PT Quellschutt zu egalisieren. Vertiefungen >5 mm sind mit PT Flächendichtmörtel zu verschließen. Grate und scharfkantige Unebenheiten sind vorher zu entfernen.

Materialverarbeitung

PT Bitumen Voranstrich LF durch Aufrühren vollständig vor dem Verarbeiten homogenisieren. Das Auftragen erfolgt in einem Arbeitsgang durch aufstreichen, rollen oder aufsprühen im Kreuzgang. Die frisch aufgetragene Grundierung ist bis zur völligen Durchtrocknung vor Frost, Regen und starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Arbeitsgeräte sind im frischen Zustand mit Lösungsmitteln zu reinigen. Bei Hautkontakt bitte eine Handwaschpaste verwenden.

Empfohlene Hilfsmittel

Handschuhe
Schutzbrille
Pinsel
Quast
Spritze

Einsatzbereiche:**Bemerkungen**

Die in diesem technischen Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung und basieren auf unseren, nach bestem Wissen, gemachten Erfahrungen und sind unverbindlich. Eine Abstimmung auf das jeweilige Bauobjekt und dem Einsatzbereich hat zu erfolgen. Die technische Fachberatung der proof-tec Mitarbeiter schließt die planerische Bearbeitung bzw. Kontrolle nicht aus. Wir haften im Rahmen unserer allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen, wir haften nicht für die Verarbeitung unserer Materialien. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Ggfs. sind Vorversuche durchzuführen.

Version 01/2018

Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden.